

Грунтовка ГФ-017* (гр.нт ГФ 017) ТУ 6-27-7-89/эмаль УРФ-1101
Назначение: Грунто



Львів, Україна

Грунтовка ГФ-017* (гр.нт ГФ 017) ТУ 6-27-7-89/эмаль УРФ-1101

Назначение:

Грунтовка ГФ-017 (грунт ГФ 017) предназначена для грунтования фосфатированных поверхностей узлов и деталей автомобилей и автобусов.

Состав:

Грунт ГФ 017 ТУ 6-27-7-89 состоит из суспензии пигментов в смеси алкидных лаков и меламино-формальдегидной смолы с добавлением растворителей, антиоксидантов, поверхностно-активных веществ.

Цвет:

Красно-коричневый, серый

Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Массовая доля нелетучих веществ, %

49-55

Степень перетира, мкм, не более

40

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246(4), не менее

35-65

Высыхание до степени 3, не более

- при (20+3)С, час

- при (125+3)С, мин

- при (160+3)0С, мин

20

30

15

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более

1

Прочность при ударе, см, не менее

50

Адгезия, баллы, не более

1

Стойкость покрытия к статическому воздействию бензина при (20+2) С, ч, не менее

2

Стойкость к воздействию мин. масла, ч., не менее

24

Расслаивание, см, не более

5

Применение:

При окраске изделий методом окунания и пневмораспыления грунтовок марок ГФ-017 перед применением разбавляют до рабочей вязкости сольвентом.

Разбавление::

Для окраски изделий распылением в электрополе грунтовку разбавляют растворителем РЭ4В и РЭ5В. Толщина однослойного покрытия после высыхания должна быть 15-20 мкм, двухслойного 30-40 мкм.

Хранение:

Срок хранения грунта ГФ-017 ТУ 6-27-7-89 - 6 месяцев со дня изготовления.

Стандарт:

ТУ 6-27-7-89

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ЭП-51 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (044) 3832-482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482