

Доска обрезная КЕДР ИСПАНСКИЙ (Cedrella SPP)



Львів, Україна

Доска обрезная экзотической породы Испанский кедр в наличии на складе. размеры 25, 40 x 80-230 x 2500, 3000 мм
Ботаническое название: Cedrela odorata.

Другие названия: цедрела душистая, «cedar» (кедр) с определительными словами, например гондурасский, белизский, тринидадский, вест-индский, испанский и т. п., указывающими страну происхождения древесины. Эта порода древесины также известна в Центральной Америке под названием *cedro*, а в районах с английским языком — «cigar box cedar» («кедр для сигарных коробок»). Предпочтительное торговое название — «Central American cedar» («кедр Центральной Америки»). Следует помнить, что кедр — лиственная порода, не имеющая никакого родства с истинными кедрами и вообще с хвойными породами.

Распространение. В Центральной Америке и в Карибском бассейне наибольшее коммерческое значение имеют три вида: мексиканская, гвианская и душистая — *C. mexicana*, *C. guianensis*, *C. odorata*. Другие виды, в основном *C. fissilis* Veil., дают древесину под названием «South American cedar» («кедр Южной Америки»).

Древесина. У молодых, особенно быстрорастущих деревьев, она светлее, легче, но с несколько большей ударной вязкостью, чем у взрослых особей. Предпочтение отдается более плотной, с острым запахом древесине медленно растущих деревьев, цена которой на местных рынках сбыта намного выше. Ядро в свежесрубленном состоянии от розовато- до красновато-коричневого цвета, постепенно, под действием внешней среды становится красным или красновато-коричневым, изредка с багряным оттенком. Заболонь серовато-белая или розоватая. Древесина со средним или сильным блеском. Строение ее обычно прямоволокнистое, иногда путано-свилеватое. Текстура в основном среднего размера. У темных разновидностей древесины текстура более крупная, чем у светлоокрашенных. Обычно древесина цедрелы напоминает светлые разновидности красного, или махагониевого, дерева Центральной Америки (свиетения). Плотность в сухом состоянии около 480 кг/м³.

Древесина цедрелы преимущественно с характерным запахом, напоминающим запах истинных кедров, т. е. хвойных пород. На тангенциальных разрезах древесина имеет четкий рисунок слоев прироста. По прочности древесина цедрелы приблизительно сравнима с гондурасским красным, или махагониевым, деревом по основным механическим характеристикам, за исключением твердости, прочности при сдвиге (эти показатели у цедрелы ниже). Порода стойкая.

Технологические свойства. Легко поддается ручной и машинной обработке при очень слабом затуплении режущих кромок. Строгание древесины цедрелы дает гладкую, чистую поверхность. Для устранения тенденции к ворсистости необходима острая заточка ножей. Содержащаяся в некоторых лесоматериалах камедь осложняет строгание и полирование. При соответствующем порозаполнении древесина успешно протравливается красителями и полируется. Неплохо принимает гвозди, удовлетворительно склеивается, хорошо поддается лущению при изготовлении шпона.

Применение. Пиломатериалы из древесины кедров применяются в производстве мебели, панелей, краснодеревных и высококлассных столярных изделий, сигарных коробок, деталей маломерных судов, клееной фанеры, а также возведении легких построек. В условиях тропиков эта древесина используется для покрытия полов, обычного домостроения, для изготовления жалюзи, музыкальных инструментов, дверей, строганого и лущеного шпона декоративного назначения.

**ТзОВ ДЛГП "Галицька лісова
компанія"**

0673126232